

Dynamic Search: Derwent World Patents Index

Records f r: **DE 19849485**

Output

Format: **Full Record**

Output as: **Browser**

display/send

Modify

refine search

back to picklist

all none

Records 1 of 1 In full Format

☐ 1.

5/19/1

013179724 **Image available**

WPI Acc No: 2000-351597/ **200031**

XRAM Acc No: C00-107155

Poly(ethylene terephthalate) granulate production from polyfunctional carboxylic acids and alcohols by forming pellets from a precondensate in a tower with a heated nitrogen counter flow

Patent Assignee: BROWN DEUT ENG GMBH JOHN (COJB); KRUPP UHDE GMBH (KRPP)

Inventor: GEIER R; JUERGENS T; VEIT M

Number of Countries: 088 Number of Patents: 004

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
DE 19849485	A1	20000504	DE 1049485	A	19981027	200031 B
WO 200024809	A1	20000504	WO 99EP7321	A	19991002	200031
AU 9960888	A	20000515	AU 9960888	A	19991002	200039
EP 1129124	A1	20010905	EP 99947453	A	19991002	200151
			WO 99EP7321	A	19991002	

Priority Applications (No Type Date): DE 1049485 A 19981027

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
DE 19849485	A1		6	C08G-063/80	
WO 200024809	A1	G		C08J-003/12	

Designated States (National): AE AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY CA CH CN CU CZ DE DK EE ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MD MG MK MN MW MX NO NZ PL PT RO RU SD SE SG SI SK SL TJ TM TR TT UA UG US UZ VN YU ZA ZW

Designated States (Regional): AT BE CH CY DE DK EA ES FI FR GB GH GM GR IE IT KE LS LU MC MW NL OA PT SD SE SL SZ TZ UG ZW

AU 9960888 A C08J-003/12 Based on patent WO 200024809

EP 1129124 A1 G C08J-003/12 Based on patent WO 200024809

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI

Abstract (Basic): DE 19849485 A1

NOVELTY - Low viscosity precondensate is filtered and then granulated at a tower (7) where it flows through a heated droplet forming nozzle (8). The resulting pellets fall freely against an opposing flow of hot nitrogen which reduces the falling speed, accelerates crystallization and increases the degree of crystallization. Pellets are dried at the tower base and part crystallized pellets fed to the solid phase polycondensation stage.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is made for the process plant in which the granulating unit(4) has a droplet forming tower (7) with a heated droplet nozzle (8), a nitrogen feed (11) in the base


producing a counter flow to the pellets and one or more nitrogen extraction points (10a).

USE - For production of poly(ethylene terephthalate) (PET) granules from polyfunctional carboxylic acids and alcohols.

ADVANTAGE - High quality round and dust-free pellets in partially crystallized form are produced at lower process and plant costs.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a schematic representation of the droplet forming tower.

granulating unit (4)
tower (7)
die plate (8)
nitrogen extraction points (10a,10b)
filter openings (12)
suction channels (13)
pump (14)
ethylene glycol separator (15)
filter (17)
nitrogen feed channel (18)
pellet outlet (20)
conveyer belt (21)
pp; 6 DwgNo 2/2



Title Terms: POLY; ETHYLENE; TEREPHTHALATE; GRANULE; PRODUCE;
POLYFUNCTIONAL; CARBOXYLIC; ACID; FORMING; PELLET; PRECONDENSATE; TOWER;
HEAT; NITROGEN; COUNTER; FLOW

Derwent Class: A23

International Patent Class (Main): C08G-063/80; C08J-003/12

International Patent Class (Additional): C08G-063/183; C08G-063/78;

C08G-063/88; C08L-067/02

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): A05-E04A; A05-E04C; A10-D05; A11-A04; A12-S09

Polymer Indexing (PS):

<01>

001 018; R00702 G1343 G1310 G4024 D01 D19 D18 D31 D50 D60 D76 D88 F37
F35 E00 E21; R00822 G1025 G0997 D01 D11 D10 D50 D82 F28 F26; P0884
P1978 P0839 H0293 F41 D01 D11 D10 D19 D18 D31 D50 D63 D90 E21 E00;
H0022 H0011; L9999 L2528 L2506; L9999 L2186-R; K9723; H0259; S9999
S1503 S1456; S9999 S1547 S1536
002 018; G1025-R G0997 D01 F28 F26; G1343-R G1310 G4024 D01 D60 F37 F35
E00 E00-R; P0839-R F41 D01 D63; H0022 H0011; L9999 L2528 L2506;
L9999 L2186-R; K9723; H0259; S9999 S1503 S1456; S9999 S1547 S1536
003 018; G1025-R G0997 D01 F28 F26; G1376-R G1310 G4024 D01 D60 F38 F35
E30 E30-R; P0840 P0839 F41 D01 D63; H0022 H0011; L9999 L2528 L2506;
L9999 L2186-R; K9723; H0259; S9999 S1503 S1456; S9999 S1547 S1536
004 018; G1070-R G0997 D01 F29 F26; G1343-R G1310 G4024 D01 D60 F37 F35
E00 E00-R; P0840 P0839 F41 D01 D63; H0022 H0011; L9999 L2528 L2506;
L9999 L2186-R; K9723; H0259; S9999 S1503 S1456; S9999 S1547 S1536
005 018; G1070-R G0997 D01 F29 F26; G1376-R G1310 G4024 D01 D60 F38 F35
E30 E30-R; P0840 P0839 F41 D01 D63; H0022 H0011; L9999 L2528 L2506;
L9999 L2186-R; K9723; H0259; S9999 S1503 S1456; S9999 S1547 S1536
006 018; ND03; ND07; ND05; N9999 N6144; J9999 J2915-R; N9999 N6177-R;
B9999 B3554-R; N9999 N6804-R N6655; N9999 N5845; B9999 B4795 B4773
B4740; N9999 N6348 N6337; B9999 B5196 B5185 B4740; B9999 B5210
B5185 B4740; B9999 B4819 B4773 B4740; J9999 J2959 J2915; N9999
N6359 N6337; N9999 N6597 N6586; N9999 N6928

Derwent WPI (Dialog® File 351): (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rights reserved.

©1997-2001 The Dialog Corporation -

⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ Off nl gungsschrift
⑩ DE 198 49 485 A 1

⑲ Aktenzeichen: 198 49 485.8
⑳ Anmeldetag: 27. 10. 1998
㉑ Offenlegungstag: 4. 5. 2000

⑤ Int. Cl.⁷:
C 08 G 63/80
C 08 G 63/183
C 08 L 67/02
C 08 J 3/12

DE 198 49 485 A 1

㉒ Anmelder:
John Brown Deutsche Engineering GmbH, 44795
Bochum, DE

㉓ Vertreter:
Andrejewski und Kollegen, 45127 Essen


㉔ Erfinder:
Geier, Rudolf, Dipl.-Ing., 45130 Essen, DE; Jürgens,
Theo, Dipl.-Ing., 44581 Castrop-Rauxel, DE; Veit,
Mark, Dr.-Ing., 45239 Essen, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Verfahren und Anlage zum Herstellen von Granulat aus polyfunktionellen Carbonsäuren und Alkoholen, insbesondere PET-Granulat

⑤⑤ Es handelt sich um ein Verfahren zum Herstellen von insbesondere PET-Granulat, wonach Terephthalsäure und Ethylenglykol nach ihrer Veresterung und einer Prepolykondensation als Prekondensat zum Zwecke des Granulierens einem Tropfturm mit einer Verteilertropfdüse zugeführt wird. Das Prekondensat tritt aus der Verteilertropfdüse unter Bildung tropfenförmiger Pellets aus, die von einem heißen Stickstoffstrom im Gegenstrom unter Reduzierung der Fallgeschwindigkeit und Beschleunigung einer Kristallisation mit zunehmendem Kristallisationsgrad angeblasen werden. Dadurch werden getrocknete, teilkristallisierte und runde Pellets erzeugt, die einer Festphasenpolykondensation zugeführt werden. Im Ergebnis stehen Pellets mit hoher Viskosität und Qualität für die Weiterverarbeitung zur Verfügung.



DE 198 49 485 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Granulat aus polyfunktionellen Carbonsäuren und Alkoholen, insbesondere PET-Granulat, wonach Terephthalsäure und Ethylenglykol nach ihrer Veresterung und einer Prepolykondensation als niedrigviskoses Prekondensat gefiltert, granuliert und einer Festphasenpolykondensation zugeführt wird sowie anschließend als teilkristallines Granulat mit hoher Viskosität zur Verfügung steht. PET meint bekanntlich Polyethylenterephthalat.

Es ist ein derartiges Verfahren zum Herstellen von PET-Granulat bekannt, bei welchem das Prekondensat nach der Veresterung und Prepolykondensation von Ethylenglykol (EG) und Terephthalsäure (PTA) einem unterdruckbeaufschlagten Reaktor zugeführt wird, um einerseits die Viskosität des weitgehend flüssigen und kurzkettigen Polymers zu erhöhen, andererseits freiwerdendes Ethylenglykol der Veresterung wieder zuzuführen. Nach der Reaktorbehandlung wird das entstandene Polykondensat mit demineralisiertem Wasser abgekühlt und zu Granulat geschnitten, so daß zylindrische Pellets entstehen, die einerseits weitgehend amorph sind, andererseits an ihren Schnittenden Ansätze aufweisen, die im Zuge des Transports und ihrer Zwischenlagerung zum Abbrechen neigen und eine Staubentwicklung verursachen. Diese Pellets müssen, bevor sie – für eine Verarbeitung in beispielsweise Extrudern – zur Verfügung stehen, in einer getrennten Prozeßstufe teilkristallisiert werden und werden dann einer Festphasenpolykondensation unter Stickstoffzufuhr unterworfen. Dadurch wird eine weitere Kristallisierung und Viskositätssteigerung erreicht, so daß schließlich hochviskose Pellets zur Verfügung stehen. – Dieses bekannte Verfahren ist aus verschiedenen Gründen nachteilig. Zunächst einmal stört, daß sich die Pellets nach ihrer Granulierung in einem weitgehend amorphen Zustand befinden, welcher in einer nachgeschalteten getrennten Behandlungsstufe deren Teilkristallisierung verlangt. Hinzu kommt, daß bei den amorphen Pellets deren Ansätze im Bereich der Schnittenden auf dem Transportwege und im Zuge ihrer Lagerung besonders leicht zum Abbrechen und folglich zur Staubbildung neigen. Ferner stört der apparative Aufwand und Energieaufwand, weil besondere Behandlungsstufen erforderlich sind, wie die unterdruckbeaufschlagte Reaktorstufe und Teilkristallisationsstufe. Hinzu kommt der erhebliche Bedarf an demineralisiertem Wasser für die Granulierung des Prekondensates.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, wonach sich Granulat aus polyfunktionellen Carbonsäuren und Alkoholen, insbesondere PET-Granulat als runde, staubfreie Pellets gleichmäßiger Größe und einwandfreier Qualität in verfestigter und teilkristallisierter Ausführungsform mit reduziertem Apparate- und Energieaufwand in wirtschaftlicher und rationeller Weise herstellen lassen. Außerdem soll eine Anlage zur Durchführung des Verfahrens geschaffen werden, die sich durch einfache und funktionsgerechte Bauweise auszeichnet.

Diese Aufgabe löst die Erfindung bei einem gattungsgemäßen Verfahren dadurch, daß das schmelzflüssige Prekondensat zum Zwecke des Granulierens einem Tropfurm mit einer am Kopf des Tropfurns angeordneten und beheizten Verteilertropfdüse zugeführt wird, daß das Prekondensat aus der Verteilertropfdüse unter Bildung tropfenförmiger Pellets austritt und die Pellets nach einer vorgegebenen freien Fallhöhe von einem heißen Stickstoffstrom im Gegenstrom unter Reduzierung der Fallgeschwindigkeit und Beschleunigung einer Kristallisation mit zunehmendem Kristallisationsgrad angeblasen werden, und daß die am Boden des Tropfurns austretenden Pellets als getrocknete und teilkri-

stallisierte Pellets der Festphasenpolykondensation zugeführt werden. – Diese Maßnahmen der Erfindung haben zur Folge, daß das Prekondensat mittels der Verteilertropfdüse in tropfenförmige und folglich runde Pellets überführt wird, und zwar über praktisch dem gesamten Turmquerschnitt. Tatsächlich wird mit Hilfe der Verteilertropfdüse jede Fadenbildung verhindert. Auf dem freien Fallweg bildet sich bereits eine Außenhaut. Eine weitere Verfestigung der Pellets wird mittels des Stickstoffgegenstromes erreicht. Dieser Stickstoffgegenstrom läßt sich unschwer so einstellen, daß keine störenden Turbulenzen auftreten, vielmehr lediglich die Fallgeschwindigkeit der Pellets reduziert und infolge der Stickstoffanblasung zugleich eine Teilkristallisation erreicht wird. Mittels des Stickstoffgegenstromes läßt sich die Verweilzeit der Pellets in dem Tropfurm derart einstellen, daß die Pellets zugleich hinreichend getrocknet und in gleichmäßige Tropfen und folglich gleichmäßig runde Pellets von einwandfreier Qualität überführt werden. Überraschenderweise wird über die freie Fallhöhe und durch das Anblasen mit Stickstoff im Gegenstrom eine derartige Verfestigung der Pellets erreicht, daß diese selbst dann nicht aneinander anbacken, wenn mittels der Verteilertropfdüse tropfenförmige Pellets in einer dicht bei dichten Verteilung über dem Tropfurmquerschnitt erzeugt werden und niederfallen. Die runden und erheblich verfestigten sowie teilkristallisierten Pellets lassen sich ohne nahezu jede Staubentwicklung transportieren und lagern und insbesondere unter Berücksichtigung ihrer gleichmäßigen Größe in der Festphasenpolykondensation auch gleichmäßig polykondensieren. Im Ergebnis läßt sich nach dem erfindungsgemäßen Verfahren Granulat aus polyfunktionellen Carbonsäuren und Alkoholen, insbesondere PET-Pellets, von hoher Qualität in rationaler und wirtschaftlicher Weise erzeugen. Das gelingt ohne eine unterdruckbeaufschlagte Reaktorbehandlung sowie ohne Abkühlung mit demineralisiertem Wasser und Granuliermaßnahmen, die zu zylindrischen Pellets mit der Neigung zur Staubentwicklung führen und schließlich ohne Teilkristallisation in einer getrennten Verfahrensstufe, weil nach Lehre der Erfindung von vornherein teilkristallisierte Pellets mit einem vorgegebenen Kristallisationsgrad und nicht vorab weitgehend amorphe Pellets erzeugt werden. Im Ergebnis läßt sich auch der apparative Aufwand und Energieaufwand für die Erzeugung der erfindungsgemäßen Pellets erheblich reduzieren.

Weitere erfindungswesentliche Maßnahmen sind im folgenden aufgeführt. So sieht die Erfindung vor, daß die Pellets in dem Tropfurm in einer oberen und einer unteren Stufe mit einem Stickstoffgegenstrom beaufschlagt werden, um eine möglichst lange Verweilzeit und folglich hohe Teilkristallisation bzw. Verfestigung der runden Pellets ohne störende Turbulenzerzeugung zu erreichen. Vielmehr wird mit einer stufenweisen Reduzierung der Fallgeschwindigkeit und Beschleunigung der Teilkristallisation unter ständiger Zunahme des Kristallisationsgrades gearbeitet. Vorzugsweise wird der Stickstoff im Bodenbereich des Tropfurns zugeführt und werden die beiden Stickstoffgegenstrom-Stufen durch eine stufenweise Stickstoffabsaugung erzeugt. Dadurch lassen sich unterschiedliche Anlagengeschwindigkeiten in der oberen und unteren Stufe erzielen. Die Pellets werden in der oberen Stufe zweckmäßigerweise mit 1 bis 3 m/s und in der unteren Stufe mit 3 bis 7 m/s im Gegenstrom angeblasen. Dazu wird dem Tropfurm getrockneter Stickstoff mit einer Temperatur von 160°C bis 250°C zugeführt. Beides führt zur Erhöhung nicht nur der Teilkristallisation sondern auch der Viskosität der Pellets und folglich ihrer Verfestigung. Der aus dem Tropfurm abgesaugte Stickstoff kann einem Ethylenglykolseparator und einem Stickstofftrockner zugeführt werden, um danach das rück-

gewonnene Ethylenglykol der Veresterungsstufe zuzuführen, und zwar ohne Einsatz eines sonst extrem kostenaufwendigen Reaktors und ohne eine unwirtschaftliche Ethylenglykolvernichtung im Wege einer katalytischen Verbrennung.

Gegenstand der Erfindung ist auch eine Anlage zur Durchführung des beanspruchten Verfahrens, mit zumindest einer Veresterungsstufe, einer Prepolykondensationsstufe, einer Filterstufe, einer Granuliertvorrichtung und einer Festphasenpolykondensationsstufe, die sich durch eine besonders einfache und funktionsgerechte Bauweise auszeichnet und dadurch gekennzeichnet ist, daß die Granuliertvorrichtung einen Tropfturm aufweist, daß der Tropfturm im Kopfbereich eine beheizte Verteilertropfdüse für das zugeführte Prekondensat aufweist, daß der Tropfturm nach einer vorgegebenen freien Fallhöhe für die aus der Verteilertropfdüse tropfenförmig austretenden Pellets zumindest eine Stickstoffabsaugung aufweist, daß der Tropfturm im Bodenbereich eine Stickstoffzuführung aufweist, und daß der bodenseitig zugeführte Stickstoff die niederfallenden Pellets im Gegenstrom anbläst. Dabei kann der Tropfturm eine obere und im vorgegebenen Höhenabstand eine untere Stickstoffabsaugung aufweisen. Im Rahmen der Erfindung sind auch weitere Stickstoffabsaugungen denkbar. Die Verteilertropfdüse ist erfindungsgemäß als Düsenscheibe mit einer Mehrzahl von Einzeldüsen bzw. Düsenaustrittsöffnungen und innenseitig angeordneten Heizkanälen ausgebildet. Dadurch läßt sich eine besonders gleichmäßige Verteilung der tropfenförmigen Pellets über den Tropfturmquerschnitt erreichen. Die Stickstoffabsaugungen sind zweckmäßigerweise in der Turmwand angeordnet, weisen z. B. umlaufende Siebdurchtritte mit die Siebdurchtritte abdeckenden Absaugkanälen und daran angeschlossenen Saugpumpen auf. Den Saugpumpen ist vorzugsweise ein gemeinsamer Ethylenglykolseparator und Stickstofftrockner zugeordnet. Der getrocknete und aufgeheizte Stickstoff wird dem Tropfturm im Bodenbereich zur Erzeugung des Stickstoffgegenstromes wieder zugeführt, während das rückgewonnene Ethylenglykol – wie bereits oben erwähnt – an die Veresterungsstufe zurückgeführt wird. Denn der Ethylenglykolseparator steht mit der Veresterungsstufe in Verbindung. Weiter sieht die Erfindung vor, daß der Tropfturm einen im Bodenbereich angeordneten, z. B. umlaufenden Siebdurchtritt und einen den Siebdurchtritt abdeckenden Zuführungskanal für die Zuführung von getrocknetem und heißem Stickstoff aufweist. Außerdem kann der Tropfturm bodenseitig einen Pelletaustritt besitzen, wobei unterhalb des Pelletaustritts ein gasdichter Bandförderer zum Abtransport der Pellets angeordnet ist, der mit getrocknetem und heißem Stickstoff beaufschlagbar ist, so daß praktisch ein Trockenförderer verwirklicht wird. Die freie Fallhöhe der Pellets beträgt vorzugsweise 5 bis 10 m und der Höhenabstand zwischen den Stickstoffabsaugungen 10 bis 30 m.

Im Rahmen der Erfindung können statt Stickstoff auch andere Inertgase, wie z. B. CO_2 , Verwendung finden.

Im folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 die erfindungsgemäße Anlage in einem Fließdiagramm und

Fig. 2 einen schematischen Ausschnitt aus dem Gegenstand nach Fig. 1 im Bereich des Tropfturms.

In den Figuren ist eine Anlage zum Herstellen von Granulat aus polyfunktionellen Carbonsäuren und Alkoholen, insbesondere PET-Granulat, dargestellt, mit zumindest einer Veresterungsstufe 1 für Terephthalsäure und Ethylenglykol, einer sich anschließenden unterdruckbeaufschlagten Prepolykondensationsstufe 2, einer nachfolgenden Filterstufe 3

mit Pumpe, einer Granuliertvorrichtung 4 und einer Festphasenpolykondensationsstufe 5, wobei sich zwischen der Granuliertvorrichtung 4 und der Festphasenpolykondensationsstufe 5 eine Transportvorrichtung 6 für das Granulat befindet.

Die Granuliertvorrichtung 4 weist einen Tropfturm 7 auf. Der Tropfturm 7 weist im Kopfbereich eine beheizte Verteilertropfdüse 8 für das zugeführte gefilterte und schmelzflüssige Prekondensat auf. Der Tropfturm 7 weist ferner nach einer vorgegebenen freien Fallhöhe H für die aus der Verteilertropfdüse 8 tropfenförmig austretenden Pellets 9 zumindest eine Stickstoffabsaugung 10a auf. Ferner besitzt der Tropfturm 7 im Bodenbereich eine Stickstoffzuführung 11. Der bodenseitig zugeführte Stickstoff bläst die im Tropfturm 7 niederfallenden Pellets 9 im Gegenstrom an. Nach dem Ausführungsbeispiel weist der Tropfturm 7 eine obere und im vorgegebenen Höhenabstand darunter eine untere Stickstoffabsaugung 10a, 10b auf. – Die Verteilertropfdüse 8 ist als Düsenscheibe mit einer Mehrzahl von Einzeldüsen und innenseitig angeordneten Heizkanälen ausgebildet, die nicht gezeigt sind. Die Stickstoffabsaugungen 10a, 10b weisen in der Turmwand angeordnete, z. B. umlaufende Siebdurchtritte 12 bzw. -bänder mit die Siebdurchtritte 12 abdeckenden Absaugkanälen 13 und daran angeschlossenen Saugpumpen 14 auf. Den Saugpumpen 14 ist ein Ethylenglykolseparator 15 und ein Stickstofftrockner 16 nachgeordnet. Der Ethylenglykolseparator 15 steht mit der Veresterungsstufe 1 in Verbindung.

Der Tropfturm 7 weist einen im Bodenbereich angeordneten, z. B. umlaufenden Siebdurchtritt 17 und einen den Siebdurchtritt abdeckenden Zuführungskanal 18 für die Zuführung von getrocknetem und heißem Stickstoff auf. Der Stickstoff wird in einem Stickstoffkreislauf 19 gereinigt. Dieser Stickstoffkreislauf 19 steht einerseits mit dem Stickstofftrockner 16, andererseits mit der Festphasenpolykondensationsstufe 5 in Verbindung. – Außerdem weist der Tropfturm 7 bodenseitig einen Pelletaustritt 20 auf. Unterhalb des Pelletaustritts 20 ist ein gasdichter Bandförderer 21 zum Abtransportieren der Pellets 9 angeordnet, der mit getrocknetem und beheiztem Stickstoff beaufschlagbar ist und folglich einen Trockenförderer als Transportvorrichtung für das Granulat bildet, der zu der Feststoffphasenpolykondensationsstufe 5 führt. Die Weiterverarbeitung der Pellets 9 findet z. B. in einem Extruder statt. Die freie Fallhöhe H der Pellets beträgt 5 bis 10 m, der Höhenabstand zwischen den Stickstoffabsaugungen 10 bis 30 m.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen von Granulat aus polyfunktionellen Carbonsäuren und Alkoholen, insbesondere von PET-Granulat, wonach Terephthalsäure und Ethylenglykol nach ihrer Veresterung und einer Prepolykondensation als niedrigviskoses Prekondensat gefiltert, granuliert und einer Festphasenpolykondensation zugeführt wird sowie anschließend als teilkristallines Granulat mit hoher Viskosität zur Verfügung steht, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Prekondensat zum Zwecke des Granulierens einem Tropfturm mit einer am Kopf des Tropfturms angeordneten und beheizten Verteilertropfdüse zugeführt wird, daß das Prekondensat aus der Verteilertropfdüse unter Bildung tropfenförmiger Pellets austritt und die Pellets nach einer vorgegebenen freien Fallhöhe von einem heißen Stickstoffstrom im Gegenstrom unter Reduzierung der Fallgeschwindigkeit und Beschleunigung einer Kristallisation mit zunehmendem Kristallisationsgrad angeblasen werden, und daß die am Boden des Tropfturms austre-

tenden Pellets als getrocknete und teilkristallisierte Pellets der Festphasenpolykondensation zugeführt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Pellets in dem Tropfturm in einer oberen und einer unteren Stufe mit einem Stickstoffgegenstrom beaufschlagt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Stickstoff im Bodenbereich des Tropfturms zugeführt und die beiden Stickstoffgegenstrom-Stufen durch eine stufenweise Stickstoffabsaugung erzeugt werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Pellets in der oberen Stufe mit 1 bis 3 m/s und in der unteren Stufe mit 3 bis 7 m/s im Gegenstrom angeblasen werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß dem Tropfturm getrockneter Stickstoff mit einer Temperatur von 160°C bis 250°C zugeführt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der aus dem Tropfturm abgesaugte Stickstoff einem Ethylenglykolseparator und einem Stickstofftrockner zugeführt wird und das rückgewonnene Ethylenglykol der Veresterungsstufe zugeführt wird.

7. Anlage zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6, mit zumindest einer Veresterungsstufe, einer Prepolykondensationsstufe, einer Filterstufe, einer Granuliertropfdüse und einer Festphasenpolykondensationsstufe, dadurch gekennzeichnet, daß die Granuliertropfdüse (4) einen Tropfturm (7) aufweist, daß der Tropfturm (7) im Kopfbereich eine beheizte Verteilertropfdüse (8) für das zugeführte Prekondensat aufweist, daß der Tropfturm (7) nach einer vorgegebenen freien Fallhöhe (H) für die aus der Verteilertropfdüse (8) tropfenförmig austretenden Pellets (9) zumindest eine Stickstoffabsaugung (10a) aufweist, daß der Tropfturm (7) im Bodenbereich eine Stickstoffzuführung (11) aufweist, und daß der bodenseitig zugeführte Stickstoff die niederfallenden Pellets (9) im Gegenstrom anbläst.

8. Anlage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Tropfturm (7) eine obere und im vorgegebenen Höhenabstand eine untere Stickstoffabsaugung (10a, 10b) aufweist.

9. Anlage nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Verteilertropfdüse (8) als Düsen-scheibe mit einer Mehrzahl von Einzeldüsen und innen-seitig angeordneten Heizkanälen ausgebildet ist.

10. Anlage nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Stickstoffabsaugungen (10a, 10b) in der Turmwand angeordnete, z. B. umlaufende Siebdurchtritte (12) mit die Siebdurchtritte (12) abdeckenden Absaugkanälen (13) und daran angeschlossenen Saugpumpen (14) aufweisen.

11. Anlage nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß den Saugpumpen (14) ein Ethylenglykolseparator (15) und ein Stickstofftrockner (16) nachgeordnet ist.

12. Anlage nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Ethylenglykolseparator (15) mit der Veresterungsstufe (1) in Verbindung steht.

13. Anlage nach einem der Ansprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Tropfturm (7) einen im Bodenbereich angeordneten, z. B. umlaufenden Siebdurchtritt (17) und einen den Siebdurchtritt (17) abdeckenden Zuführungskanal (18) für die Zuführung von

getrocknetem und heißem Stickstoff aufweist.

14. Anlage nach einem der Ansprüche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Tropfturm (7) bodenseitig einen Pelletaustritt (20) aufweist und unterhalb des Pelletaustritts (20) ein gasdichter Bandförderer (21) zum Abtransportieren der Pellets (9) angeordnet ist, der mit getrocknetem und heißem Stickstoff beaufschlagbar ist.

15. Anlage nach einem der Ansprüche 7 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die freie Fallhöhe (H) der Pellets 5 bis 10 m und der Höhenabstand zwischen den Stickstoffabsaugungen 10 bis 30 m beträgt.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen




Fig. 1




Fig. 2